

VOCE DI CAPITOLATO

CALCESTRUZZO DRENANTE MISTERDRAIN

Impasto ghiaia lavata, precedentemente vagliata e selezionata (varie granulometrie in base alla destinazione d'uso), cemento 425 e additivi in sacchetti idrosolubili che mantengono la lavorabilità del calcestruzzo posticipando la presa senza compromettere la resistenza né la drenabilità.

Il **calcestruzzo Drenante Misterdrain®** verrà fornito in Autobetoniera e scaricato direttamente a canale. L'impasto non è pompabile con automezzi da calcestruzzo tradizionale. Il metodo di stesura, Rollerscreed, manuale, vibrofinitrice, potrà essere scelto dall'applicatore, **(purché vengano utilizzate squadre di posa specializzate)** dopo la stesura andrà compattato manualmente o meccanicamente.

Il **calcestruzzo Drenante Misterdrain®** non necessita la copertura con teli, a meno che non venga preventivamente richiesto dalla DL. La preparazione del fondo dovrà rispecchiare i criteri progettuali, sia per spessori della Massicciata, sia per le resistenze, che per i materiali che dovranno essere utilizzati. La Massicciata non dovrà essere intasata con polveri o parti fini che ne limiteranno il deflusso. Sotto la Massicciata sarà necessario l'utilizzo di un TNT FILTRANTE (tessuto non tessuto).

Il calcestruzzo potrà essere colorato in pasta o superficialmente, garantendone comunque il drenaggio, in base alle specifiche di progetto.